

# RTV Black Gasket Silicone

**Beskrivelse:** RTV silicone på dispenser dåse der giver nem påføring. En stærk, alsidig og økonomisk industrisiliconegummi. Elektrisk isolerende. Lækagesikker. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc. Resistent overfor olier, dieselolie, smøremidler, glykol-blandinger, vand og damp m.v. **NB!** Brug ikke produktet til karboratore eller andre steder, hvor pakningen vil være i konstant kontakt med benzin. Erstatte pakninger af kork, papir, filt og gummi. Tætner glasruder, lygter, gummislange forbindelser og isolerer elkabler. Kan anvendes på såvel vandrette som lodrette flader.

## Egenskaber

- Pakningsmateriale
- Olieresistent
- Nem påføring
- Lækagesikker
- Formbar
- Flydende pakning
- Temperaturområde: -73° til +290°C

**Anvendelse:** Rens overfladerne grundigt. Påfør den ene overflade RTV silicone i et 3-4 mm tykt lag, når det påførte lag er overfladetørt, monteres delene på vanlig måde. Ønskes en midlertidig montering, påføres den anden overflade en tynd oliefilm før montering. Overflødig pasta renses af med en kniv eller en kraftig rensesvæske.

Hærdetid: Afhængig af den relative fugtighed, lagtykkelsen, samt hvor meget af siliconegummien, der er indkapslet. Ved lagtykkelse på 3 mm vil gummien være hærdet efter 24 timer ved stuetemperatur og 50% relativ fugtighed. Ved meta/metalsamlinger bør overfladelapningen derfor kun være 25 mm.

**Brugsanvisning:** Rens overfladerne grundigt. Påfør den ene overflade silicone i et 3-4 mm tykt lag. Når laget er overfladetørt, monteres delene på vanlig måde. Ønskes en midlertidig montering, påføres den anden overflade en tynd oliefilm før montering. Overflødig pasta fjernes med en kniv eller rensesvæske.

**Efter brug:** Efterlad en ca. 1 cm. lang siliconemængde over påføringsmundstykket. Dette vil virke som en prop. **Senere brug:** Træk proppen ud, og produktet er igen klar til brug.

## Tekniske og fysiske data

Varenr./forpakning:	54640 215 ml aerosol dispenser
Vægt:	226 g
Farve:	Sort
Base:	Polysiloxane/silicone
Flammepunkt (konc):	ikke hærdet >93°C
Vægtfylde v/15°C:	1,05
Viskositet (25°C):	Thixotrop pasta
Hærdesystem:	Eddikesyre/acetat (acetat)
Varmebestandighed:	Hærdet fra -73°C til +290°C kontinuerligt - kortvarigt op til +315°C
Bestandig:	Modstår de fleste kemikalier
Konsistens:	Fast gummi
Fuldstyrke/gennemhærdet:	24 timer
Støvtør:	20-30 minutter
Hårdhed shore:	A 27 ASTM -D-676
Brudstyrke:	400 psi ASTM-D-412
Elasticitet:	600% ASTM-D-412
Specifik varmekapacitet:	45 cal/cm/sec/°C
Faststofindhold:	98%
Specifikationer:	MIL-A-46106B
Trykstyrke:	5000 psi
Trækstyrke:	400 psi

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.